

Марка растворителя Сандарт (ГОСТ или ТУ)	Химический состав растворителей		Назначение и область применения растворителя	
	Компоненты, входящие в состав растворителей	% доля	Растворяемые пленко-образователи	Основные марки разбавляемых лакокрасочных мат
Растворитель 645 ГОСТ 18188-72	Толуол	50	Нитроцеллюлозные	Лаки: НЦ-134, НЦ-551, НЦ-286 черный Г, НЦ-5133 М, НЦ-5134, НЦ-272Шпакл
	Бутилацетат или амилацетат	18		
	Бутиловый спирт	10		
	Этиловый спирт	10		
	Этилацетат	9		
	Ацетон	3		
Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	Бутилацетат	10	Нитратцеллюлозные, нитратцеллюлозно-глифталевые, эпоксидные, нитратцеллюлозно-эпоксидные, мочевиноформальдегидные, кремнийорганические	Лаки: НЦ-269, НЦ-279, НЦ-292, НЦ-51217, НЦ-25, НЦ-246, НЦ-258, НЦ-262, 299, НЦ-929, НЦ-5100, НЦ-5123.Нитро № 924, ЭП-773, КО-83, НЦ-1124, НЦ-1042Шпаклевки: НЦ-007, НЦ-008, НЦ-0
	Этилцеллозоль	8		
	Ацетон	7		
	Бутанол	15		
	Этиловый спирт	10		
	Толуол	50		
Растворитель 647 ГОСТ 18188-72	Бутилацетат	29,8	Нитратцеллюлозные	Эмали: НЦ-280, НЦ-11, НЦ-132 П, АК-
	Этилацетат	21,2		
	Бутиловый спирт	7,7		
	Толуол	41,3		
Растворитель 648 ГОСТ 18188-72	Бутилацетат	50	Нитратцеллюлозные, нитратцеллюлозно-эпоксидные, бутилметакрилатные, полиакрилатные	Лаки: ЭП-524, КО-940, АС-16Эмали: Х51Грунтовки: АК-069, АК-070, ВЛ-02, В
	Этиловый спирт	10		
	Бутиловый спирт	20		
	Толуол	20		

Марка растворителя Сандарт (ГОСТ или ТУ)	Химический состав растворителей		Назначение и область применения растворителя	
	Компоненты, входящие в состав растворителей	% доля	Растворяемые пленко-образователи	Основные марки разбавляемых лакокрасочных мат
Растворитель 649 ТУ 6-10-1358-78	Этилцеллозоль	30	Нитратцеллюлозно-глифталевые	Эмали: НЦ-132 К, ГФ-570Р К
	Изобутиловый спирт	20		
	Ксилол	50		
Растворитель 650 ТУ 6-10-1247-96	Этилцеллозоль	20	Нитратцеллюлозные	Эмали: ГФ-570Р К, НЦ-11
	Бутиловый спирт	30		
	Ксилол	50		
Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	Бутилацетат	12,0	Перхлорвиниловые, полиакриловые, сополимеры винилхлорида с винилиденхлоридом или винилацетатом	Лаки: ХС-76, ХС-724Эмали: ХВ-16, ХВ-ХВ-519, ХВ-553, ХВ-714, ХВ-750, ХВ-7ХВ-1149, ХВ-5169, ХС-119, ХС-527, ХСХС-759, ХС-781, ХС-5163Грунтовки: ХМС-067Шпаклевки: ХВ-004, ХВ-005, Э
	Ацетон	26,0		
	Толуол	62,0		
Растворитель Р-5 ГОСТ 7827-74	Бутилацетат	30	Перхлорвиниловые, эпоксидные, кремнийорганические, полиакрилатные, каучуки	Лаки: ХВ-139, АС-16, АС-82, АС-516, А124, ХВ-125, ХВ-160, ХВ-16, ХВ-782, Х192, ЭП-56, ЭП-140, ЭП-255, ЭП-275, КО-818, КО-822, КО-841Грунтовки: АК0026, ЭП-0028
	Ацетон	30		
	Толуол	40		
Растворитель Р-6 ТУ 6-10-1328-77	Бутилацетат	15	Меламино-формальдегидные, резилловые, поливинилбутиральные	Лаки: ВЛ-725, ВЛ-725 Г Эмали: ЭП-56
	Этиловый спирт	30		
	Бутиловый спирт	15		
	Бензол	40		
Растворитель Р-7 ТУ 6-10-1321-77	Циклогексанон	50	Поливинил-бутиральные, крезоло-формальдегидные	Лак ВЛ-51
	Этиловый спирт	50		
Растворитель Р-11 ТУ 6-11-1821-81	Бутилацетат	-		
	Толуол	-		
	Циклогексанон	-		

Марка растворителя Сандарт (ГОСТ или ТУ)	Химический состав растворителей		Назначение и область применения растворителя	
	Компоненты, входящие в состав растворителей	% доля	Растворяемые пленко-образователи	Основные марки разбавляемых лакокрасочных мат
	Ацетон	-		
Растворитель Р-12 ГОСТ 7827-74	Бутилацетат	30	Перхлорвиниловые, полиакрилатные	Эмали: ХВ-533, ХВ-785, ХВ-1120, АК-1
	Толуол	60		
	Ксилол	10		
Растворитель Р-14 ТУ 6-10-1509-75	Циклогексанон	50	Эпоксидные (отверждаемые изоценатными отвердителями)	Эмаль ЭП-711
	Толуол	50		
Растворитель Р-24 ГОСТ 7827-74	Сольвент	50	Перхлорвиниловые	Эмали: ХВ-110, ХВ-113, ХВ-238 Грунто
	Ксилол	35		
	Ацетон	15		
Растворитель Р-40 ВТУ УХП 86-56	Этилцеллозоль	50	Эпоксидные	Эмаль ЭП-140 Грунтовка ЭП-076 Шпа
	Толуол или	50		
	Ацетон	20		
	Этилцеллозоль	30		
	Толуол	50		
Растворитель Р-60 ТУ 6-10-1256-77	Этиловый спирт	70	Крезоло-формальдегидные и поливинил-бутиральные	Эмали: ФЛ-557, ВЛ-515
	Этилцеллозольв	30		
Растворитель Р-83 ТУ 6-10-1595-76	Лактон С ₁₂	10	Эпоксифирные	Грунтовка ЭФ-083
	Этилцеллозольв	40		
	Растворитель АР*	50		
Растворитель Р-119 ТУ 6-10-1197-76	Толуол	35		
	Ацетон	30		
	Нитропропан	35		

Марка растворителя Сандарт (ГОСТ или ТУ)	Химический состав растворителей		Назначение и область применения растворителя	
	Компоненты, входящие в состав растворителей	% доля	Растворяемые пленко-образователи	Основные марки разбавляемых лакокрасочных мат
Растворитель Р-119 Э ТУ 6-10-1197-76	Ксилол	40		
	Циклогексанон	25		
	Этилцеллозольв	25		
	Бутиловый спирт	10		
Растворитель Р-189 ТУ 6-10-1508-75	Этиленгликоляцетат	37	Полиуритановые, уралкидные	Лаки: УР-293, УР-294
	Метилэтилектон	37		
	Ксилол	13		
	Бутилацетат	13		
Растворитель Р-197 ТУ 6-10-1100-78	Растворитель АР*	70	Меламиноалкидные	Эмали: МЛ-12, МЛ-197, МЛ-1214
	скипидар экстракционный	3		
	Ксилол	27		
Растворитель Р-198 ТУ 6-10-1197-76	Этилцеллозольв	50	-	Эмали: МЛ-1121
	Циклогексанон	50		
Растворитель Р-219 ТУ 6-10-960-76	Ацетон	33	Полиэфирные	Лаки: ПЭ-250М, ПЭ-247 Шпатлевка ПЭ
	Циклогексанон	33		
	Толуол	34		
Растворитель Р-265 ТУ 6-10-1789-80	Толуол	-	Алкидноакриловые	Эмаль: АС-265
	Бутилацетат	-		
	Этиловый спирт	-		
	Циклогексанон	-		
	Бутиловый спирт	-		

Марка растворителя Сандарт (ГОСТ или ТУ)	Химический состав растворителей		Назначение и область применения растворителя	
	Компоненты, входящие в состав растворителей	% доля	Растворяемые пленко-образователи	Основные марки разбавляемых лакокрасочных мат
Растворитель Р-548 ТУ 6-10-1033-75	Этилцеллозоль	70	Полиакрилатные, Эпоксидные	Эмаль: АС-576 Лак: АС-548
	Пропиленкарбонат	30		
Растворитель Р-563 ТУ 6-10-1434-79	Этилацетат	-		Лак: ХС-563
	Бутилацетат	-		
	Ацетон	-		
Растворитель Р-1101 ТУ 6-10-1476-77	Этиленгликоляцетат	20	Полиакрилатные	Эмаль: АС-1101
	Толуол	25		
	Сольвент	55		
Растворитель Р-1101 М ТУ 6-10-1476-77	Лактон С ₁₂	20		Эмаль: АС-1101 М
	Толуол	25		
	Сольвент	55		
Растворитель Р-1166 ТУ 6-10-1566-75	Этилацетат	20	Полиакрилатные и нитроцелюлозные	Эмали: АС-1166, АС-1166М
	Ксилол	50		
	Этилцеллозоль	15		
	Циклогексанон	15		
Растворитель Р-1176 ТУ 6-10-1811-81	Циклогексанон	50	Полиуретановые	Полиуретановые эмали
	Метилэтилкетон	50		
Растворитель Р-2106 ТУ 6-10-1527-75	Сольвент	70	Полиакрилатные амидсодержащие, эпоксидные	Эмаль АС-2106
	Циклогексанон	30		
Растворитель Р-2106 М ТУ 6-10-1527-75	Лактон С ₁₂	20	То же	Эмаль АС-2106 М
	Сольвент	50		
	Циклогексанон	30		

Марка растворителя Сандарт (ГОСТ или ТУ)	Химический состав растворителей		Назначение и область применения растворителя	
	Компоненты, входящие в состав растворителей	% доля	Растворяемые пленко-образователи	Основные марки разбавляемых лакокрасочных мат
Растворитель Р-2115 ТУ 6-10-1613-77	-	-	Нитроакриловые	Эмали: АК-2115, АК-2130
Растворитель Р-3160 ТУ 6-10-1215-72	Этиловый спирт	40	Поливинилацетальные	Эмаль ВЛ-55
	Бутиловый спирт	60		
Растворитель РЛ-176 ТУ 6-10-1474-76	Циклогексанон	50	Полиакрилатные, полиуретановые	Лак АС-176
	Сольвент	50		
Растворитель РЛ-176 М ТУ 6-10-1613-77	Циклогексанон	50	То же	Лак АС-176
	Сольвент	40		
	Лактон С ₁₂	10		
Растворитель РЛ-176 ПЭТУ 6-10-1647-77 Марка А Марка Б	Циклогексанон	95	Полиэфирные	Лаки: ПЭ-251А, ПЭ-251Б
	Ацетон	5		
	Циклогексанон	60		
	МИБК	40		
Растворитель РЛ-176 УРТУ 6-10-1512-75 Марка А Марка Б Марка В	Этиленгликоляцетат	50	Полиуретановые	Лаки: УР-277, УР-277 М, УР-277 П, УР
	Циклогексанон	50		
	Этиленгликоляцетат	50		
	Метилэтилектон	50		
	Этиленгликоляцетат	10		
Метилэтилектон	90			
Растворитель РЛ-278 ТУ 6-10-1503-75	Этилцеллозольв	10	Поливинилацетальные	Лак ВЛ-278
	Бутиловый спирт	20		

Марка растворителя Сандарт (ГОСТ или ТУ)	Химический состав растворителей		Назначение и область применения растворителя	
	Компоненты, входящие в состав растворителей	% доля	Растворяемые пленко-образователи	Основные марки разбавляемых лакокрасочных мат
	Этиловый спирт	15		
	Ксилол	30		
	Толуол	25		
Растворитель РЛ-298 ТУ 6-10-1528-75	Ксилол	70	Эпоксидные	Лак ЭП-298
	Этилцеллозольв	30		
Растворитель РЛ-541 ТУ 6-10-1646-77	Толуол	70	Эпоксифенольные	Лак ЭП-541
	Бутиловый спирт	9		
	Этиловый спирт	6		
	Бутилацетат	6		
	Этилцеллозольв	4,8		
	Ацетон	4,2		
Растворитель РВЛ ТУ 6-10-1269-77	Этилцеллозольв	50	Поливинилформальэтилаль	Винифлексовые лаки
	Хлорбензол	50		
Растворитель РФГ ГОСТ 12708-77	Этиловый или изопропиловый спирт	25	Поливинилбутиральные	Грунтовки: ВЛ-02, ВЛ-08, ВЛ-023, ВЛ-0
	Бутиловый или изобутиловый спирт	75		
Растворитель РС-2 ТУ 6-10-952-75	Ксилол	30	Масляные, битумные, пентафталевые (тощие и средние)	Эмали: ПФ-837, ПФ-1105
	Уайт-спирит	70		
Растворитель № 30 ТУ 6-10-919-75	Этилцеллозольв	95	Смесь акрилатного сополимера и эпоксидной смолы, эпоксиднофенольные с добавкой поливинилбутирала	Лаки: ФЛ-559, ФЛ-561 Эмали: АС-576,
Растворитель РМЛ-315 ТУ 6-10-1013-75	Бутиловый спирт	15	Нитроцеллюлозные	Лак НЦ-223
	Этилцеллозольв	17		

Марка растворителя Сандарт (ГОСТ или ТУ)	Химический состав растворителей		Назначение и область применения растворителя	
	Компоненты, входящие в состав растворителей	% доля	Растворяемые пленко-образователи	Основные марки разбавляемых лакокрасочных мат
	Бутилацетат	18		
	Толуол	25		
	Ксилол	25		
Разбавитель РКБ-1 ТУ 6-10-1326-77	Ксилол	50	Меламино- и мочевино-формальдегидные	Лак МЛ-248 Эмали: МЛ-169, МЛ-242, М Грунтовки: ГФ-089, МЛ-058, МЛ-064, М
	Бутиловый спирт	50		
Разбавитель РКБ-2 ТУ 6-10-1037-75	Ксилол	5	Мочевино-формальдегидные	Лак МЧ-52
	Бутиловый спирт	95		
Растворитель РП ТУ 6-10-1095-76	Ксилол	75	Эпоксидные	Грунтовка ЭП-057
	Ацетон	25		
Разбавитель РЭ-1В ГОСТ 18187-72	Сольвент	70	Меламиноалкидные, меломино-формальдегидные	Грунтовка МЧ-042 Эмали: МЛ-152, МЛ
	Бутиловый спирт	20		
	Диацетоновый спирт	10		
Разбавитель РЭ-2В ГОСТ 18187-72	Сольвент	60	То же	Грунтовка МЧ-042Эмали: МЛ-152, МЛ
	Бутилацетат	20		
	Этилцеллозольв	20		
Разбавитель РЭ-3В ГОСТ 18187-72	Сольвент	50	Пентафталевые, глифталевые, меламиноалкидные	Эмали: ГФ-571, МЛ-152, ПФ-223
	Бутиловый спирт	30		
	Этилцеллозольв	20		
Разбавитель РЭ-4В ГОСТ 18187-72	Сольвент	30	Пентафталевые, глифталевые, мочевино-формальдегидные	Лак МЧ-52 Эмали: МЛ-152, ГФ-1426, Г
	Этилцеллозольв	70		
Разбавитель РЭ-5В ГОСТ 18187-72	Ксилол	40	Перхлорвиниловые	Эмали: ХВ-113, ХВ-238, ХС-119, ХВ-1

Марка растворителя Сандарт (ГОСТ или ТУ)	Химический состав растворителей		Назначение и область применения растворителя	
	Компоненты, входящие в состав растворителей	% доля	Растворяемые пленко-образователи	Основные марки разбавляемых лакокрасочных мат
	Диацетоновый спирт	25		
	Этилцеллозоль	25		
	Бутиловый спирт	10		
Разбавитель РЭ-6В ГОСТ 18187-72	Сольвент	50	-	Эмаль ХВ-124
	Диацетоновый спирт	15		
	Ксилол	35		
Разбавитель РЭ-7В ГОСТ 18187-72	Ксилол	60	Нитрацеллюлозные	Лаки: НЦ-241, НЦ-258
	Бутилацетат	25		
	Диацетоновый спирт	10		
	Циклогексанон	5		
Разбавитель РЭ-8В ГОСТ 18187-72	Ксилол	25	Алкиднотириольные	Эмаль МС-17
	Бутиловый спирт	75		
Разбавитель РЭ-9В ГОСТ 18187-72	Сольвент	50	Полиэфиракрилатные	Эмаль ПЭ-126
	Бутиловый спирт	30		
	Этилцеллозольв	20		
Разбавитель РЭ-10В ГОСТ 18187-72	Сольвент	40	Маслянные краски, густотертые белила на природных неорганических пигментах	-
	Бутилацетат	40		
	Этилцеллозольв	20		
Разбавитель РЭ-11В ТУ 6-10-875-72	Этилацетат	20	Эпоксидные	Грунтовка ЭФ-083 Эмаль ФЛ-777
	Этилцеллозоль	30		
	Циклогексанон	10		

Марка растворителя Сандарт (ГОСТ или ТУ)	Химический состав растворителей		Назначение и область применения растворителя	
	Компоненты, входящие в состав растворителей	% доля	Растворяемые пленко-образователи	Основные марки разбавляемых лакокрасочных мат
	Ксилол	40		
Растворитель РЭС-5107 ТУ 6- 10-1816-81	Бутилацетат	17	Сополимер винилхлорида с винуацетатом	Эмаль ХС-5107
	Толуол	66		
	Ксилол	17		